

strato premium 371/372



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Einkomponenten-Spezial-Wasserlack. Für stark beanspruchte Parkett- und Korkflächen. Hohe Abriebfestigkeit, lösemittelfrei, ohne Eigenvergilbung, leichte Verarbeitung.

Für höchste Ansprüche basierend auf hochwertigen Urethandispersionen. Hohe Chemikalienbeständigkeit. Giscode W1, mit nachhaltig reduziertem Emissionsverhalten.

371: Seidenmatt

372: Matt

abZ-Nr. Z-157.10-157

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden im Heim- und Objektbereich. Bei Besorgnis der Seitenverleimung Grundierung mit **strato classic prime 200**, **strato natural prime 210** oder **strato trowel prime 220** empfohlen.

3 ANWENDUNG

Lack gut aufschütteln. **strato premium 37x** in 2-3 Schichten bei mindestens 15 °C gleichmäßig mit der Aquatop-Rolle aufbringen. Zwischenschliff zwischen den Schichten mit Gitter 120.

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- In stark belasteten Bereichen empfiehlt sich der Auftrag einer zusätzlichen Schicht.
- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.
- Die Regeln des Fachs sind zu berücksichtigen.

4 VERBRAUCH

ca. 120-130 ml/m² pro Schicht (8 m²/l).

Für einen guten Verlauf und gleichmäßiges Oberflächenbild in satten Schichten arbeiten. Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch in der Grundierungsschicht möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).

Im Sinne des Holzes zur Vermeidung übermäßigen Quellens ist nur eine Rollschicht Wasserlack pro Tag empfehlenswert. Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Die Fläche sollte in den ersten 3 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden gepflegt oder mit Teppichen belegt werden.

strato premium 371/372



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Aushärtung **euku clean** zur Reinigung und **euku wax** zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

7 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Wärmewechsellagerung und in Anbruchgebinden können sich Antrocknungen bilden. Diese vor Gebrauch absieben.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Polyurethan, Glycolether, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / GISCODE: W1 / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten.

Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Farbe enthält BNPD, CIT, MIT; Information für Allergiker unter angegebener Telefon-Nr.

9 BESONDERE HINWEISE

- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig bedeckt in Wasser zu lagern. Für die erneute Anwendung darf sie allerdings kein Wasser in den Lack einbringen.

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die

strato premium 371/372



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz GmbH

Herstellung und Vertrieb hochwertiger Fußbodenreinigungs- und Pflegemittel sowie Reinigungssysteme.

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.