

strato easy 301/302



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Einkomponenten-Parkett-Wasserlack. Für die normale Beanspruchung im Wohnbereich. Geruchsarm, mit reduziertem Emissionsverhalten, leichte Verarbeitung, beständig gegen Haushaltschemikalien

Basierend auf hochwertigen Acrylatdispersionen. Belässt dem Holz sein natürliches Farbbild. Giscode W2+. Entspricht ÖNORM C 2354 Klasse A.

301: Seidenmatt

302: Matt

abZ-Nr. Z-157.10-157

2 ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet zur Lackierung von Holz- und Parkettfußböden im normal belasteten Wohnbereich. Bei Besorgnis der Seitenverleimung Grundierung mit **strato classic prime 200**, **strato natural prime 210** oder **strato trowel prime 220** empfohlen.

3 ANWENDUNG

Lack gut aufschütteln. strato easy 30x in 2-3 Schichten gleichmäßig mit der Aquatop-Rolle aufbringen. Zwischenschliff zwischen den Schichten mit Gitter 120.

Hinweise:

- Der fachgerecht geschliffene und verfugte Untergrund muss sich in einem sauberen, trockenen, öl-, wachs- und staubfreien Zustand befinden.
- Raum- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen.

4 VERBRAUCH

ca. 120-130 ml/m² pro Schicht (8 m²/l).

Für einen guten Verlauf und gleichmäßiges Oberflächenbild in satten Schichten arbeiten. Bei stark saugendem Untergrund je nach Saugfähigkeit erhöhter Verbrauch in der Grundierungsschicht möglich.

5 TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 3 Stunden (bei 20 °C, 50% relativer Luftfeuchte, Luftwechsel).

Im Sinne des Holzes zur Vermeidung übermäßigen Quellens ist nur eine Rollschicht Wasserlack pro Tag empfehlenswert. Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern. Die Fläche sollte in den ersten 3 Tagen nicht feucht gewischt werden. Nach frühestens 10 Tagen kann der Boden gepflegt oder mit Teppichen belegt werden.

strato easy 301/302



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



6 Reinigung & Pflege

Nach vollständiger Aushärtung euku clean zur Reinigung und euku wax zur Pflege verwenden. Es gilt die eukula-Pflegeanweisung für versiegelte / beschichtete Holzfußböden gem. DIN 18356.

7 LAGERUNG

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum. Anstrichmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

8 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Wasser, Polyacrylat, Glycoether, Kieselsäuren, Wachse, Additive. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: kein Gefahrgut.

CLP: nicht kennzeichnungspflichtig.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

9 BESONDERE HINWEISE

- Beachten Sie den Chargenaufdruck. Nur Produkte gleichen Chargenaufdrucks in einer Schicht verarbeiten. Bei unterschiedlichen Chargen Produkt vor der Verarbeitung in einem separaten Behälter vermischen.
- Reinigung der Arbeitsgeräte mit Wasser. Wir empfehlen die gut ausgewaschene Rolle zur Vermeidung von Antrocknungen vollständig bedeckt in Wasser zu lagern. Für die erneute Anwendung darf sie allerdings kein Wasser in den Lack einbringen.

10 QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die homepage www.eukula.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

strato easy 301/302



Oberflächenbehandlung
für Holzböden nach
DIN/EN 14342



Dr. Schutz GmbH

**Herstellung und Vertrieb hochwertiger Fußbodenreinigungs-
und Pflegemittel sowie Reinigungssysteme.**

Entwicklung · Produktion · Logistik
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon: +49-(0)5152-9779-16
Fax: +49-(0)5152-9779-26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.