

euku refresher Classic

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Tiefenwirksames Pflegeöl. Bodenpflege für oxidativ geölte Oberflächen. Tiefenwirksame Nachimprägnierung ausgelaugter geölter Holzfußböden sowie Kork und OSB. Das Holz bekommt wieder Farbtiefe. Auch geeignet für werkseitig vorgeölte Oberflächen. Frischt stumpfe, besonders beanspruchte und intensivgereinigte Öloberflächen wieder auf. Für imprägniert-geölte und hardwax-geölte Oberflächen. Für Holzböden aller Beanspruchungsklassen im Wohn- und Objektbereich.

- Basierend auf Pflanzenölen, Harzen und Carnaubawachs.
- Gutes Eindringvermögen und hohe Füllkraft.
- Ohne Schichtbildung mit natürlichem, offenporigem Charakter.
- Seidenmattes Oberflächenbild.
- Milder Geruch bei der Verarbeitung.
- Bei Fußbodenheizung geeignet.

Auch geeignet zur Imprägnierung von Möbeln, Paneelen, ...

Nicht empfohlen für beschichtete Oberflächen ohne Anfeuerung, zum Beispiel Beschichtungen mit wasserbasierten Ölen und sonstigen Wasserlacken.

Erhältliche Varianten: Farblos / Weiß (nur für zuvor weiß geölte Oberflächen empfohlen)

2. ANWENDUNG

Den zu pflegenden Boden gründlich feucht reinigen, Boden trocknen lassen. Gut aufschütteln. Produkt mit Tuch, Pinsel oder Rolle dünn aufbringen. Dabei stärker saugendes Holz sättigen. Überschussauftrag vermeiden! Nach 15-30 Minuten Einwirkzeit Überstand mit Einscheibenmaschine und weißem Pad auspolieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche verbleiben. Das Öl darf während der Verarbeitung auf dem Boden keinesfalls antrocknen.

Hinweise:

- Was das Holz aufsaugt, das muss es auch bekommen. Was zuviel oben auf dem Holz aufliegt, muss wieder abgenommen werden.
- Bei starker Verletzung der zu pflegenden Oberfläche und hoher Saugfähigkeit kann nach Trocknung des Öls auf den in Frage kommenden Stellen ein weiterer Auftrag nötig sein.
- Flecken und leichte Kratzer vor der Pflege vorsichtig mit feinem Schleifpapier entfernen.
- Praktisch ist auch der Auftrag mit dem T-Wischer und Fell-Strip.
- Zum Auspolieren auf großen Flächen empfehlen wir die Verwendung der Einscheibenmaschine. Größere Überschüsse können mit einem untergelegten Tuch aufgenommen werden. Auf Kleinflächen kann alternativ von Hand mit Tüchern gearbeitet werden.
- Eventuell aus der Fuge drückendes Öl nach 1 Tag mit grünem Pad abreiben.

euku refresher Classic

- Boden- und Materialtemperatur dürfen während der Applikation und Trockenzeit nicht unter +15°C liegen. Optimale Bedingungen sind im Bereich von 18-25 °C gegeben.
- Fußbodenheizung rechtzeitig vorher abstellen.

3. VERBRAUCH

10-20 ml/m² (50-100 m²/l).

Bei rauhem oder saugendem Untergrund erhöhter Verbrauch möglich.

4. TROCKENZEIT

Vorsichtig begehbar und weiterbearbeitbar nach ca. 6-12 Stunden. Die Fläche darf in den ersten drei Tagen nicht feucht gewischt werden. Auf das Auslegen von Teppichen in den ersten 10-14 Tagen verzichten. Möbel vorsichtig einbringen.

Hinweise:

- Niedrige Temperaturen, erhöhte Luftfeuchtigkeit und schlechte Lüftung können die Trockenzeit nachhaltig verlängern.
- Bei Weich- und Tropenhölzern können Holzinhaltsstoffe zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen.
- Die Ölaushärtung kann durch Luftbewegung beschleunigt werden. Wir empfehlen hierzu unseren Trocknungsventilator Dr. Schutz TG1.

5. LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Mindesthaltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde ab Herstellungsdatum: 24 Monate. Beachten Sie das aufgedruckte Herstellungsdatum.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Eine eventuell gebildete Haut vor Gebrauch entfernen.

6. TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: natürliche Pflanzenöle (wie Leinöl, Saffloröl, Hanföl) / modifizierte Pflanzenöle / Carnaubawachs / aliphatische Kohlenwasserstoffe / Glycolether / blei- und kobaltfreie Trockenstoffe Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+ (Stark lösemittelhaltige Öle/Wachse, entaromatisiert, oximfrei)

ADR/RID: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP/GHS: nicht kennzeichnungspflichtig. UFI: NX80-T0JA-D00G-MDPU / Y4GJ-N4YT-300M-X7E4 Weiß

Weitere Angaben zu Kennzeichnung und sicherem Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Auch bei Verwendung schadstoffarmer Produkte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Von Kindern fernhalten. Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

euku refresher Classic

7. BESONDERE HINWEISE

- Warnhinweis! Selbstentzündungsgefahr von ölbenetzten Arbeitsmitteln, wie z. B. Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä.. Diese luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen. Das Öl selber ist nicht selbstentzündlich.
- Alle Angaben bei 23°C/50% rH/ 3-facher Luftwechsel pro Stunde. Die Bedingungen vor Ort können abweichen und veränderte Ergebnisse begründen. Bezugsholz: Eiche.
- Geölte Oberflächen riechen. Der Geruch vermindert sich mit zunehmender Trocknung im Verlauf von Tagen. In der Anfangszeit nach einer Ölbehandlung Räume gut lüften.
- Geölte Oberflächen zeigen ein arttypisches Gilbungsverhalten. Dieses kann insbesondere bei hellen Böden und bei Lichtabdeckungen zu Auffälligkeiten führen.

8. QUERVERWEISE

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von eukula Oberflächenprodukten.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- Beachten Sie die eukula Pflegeanweisung für Holz- und Korkböden.
www.eukula.com / Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellen Form, sind verfügbar über die homepage oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

euku refresher Classic

eukula - We Care About Wood Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
tel +49 (0) 228 95352-0
fax +49 (0) 228 95352-29
e-mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
tel +41 (0) 44 533 45 00
fax +41 (0) 44 533 45 01
e-mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich

Kontakt: Michael Neubauer
tel +43 (0) 664 3562985
fax +43 (0) 463 265526 8178
e-mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.